

Technisches Datenblatt

Sonnenschutzfolie IG 221 Silber außen
für Industrieglas



www.Hahn-Sonnenschutz.de

Totale Sonnenenergie

Transmission	11 %
Reflektion	53 %
Absorption	36 %

Sichtbares Licht

UV - Schutz	99 %
Transmission	13 %
Reflektion	46 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
Folienstärke	50μ

Garantie

5 Jahre Senkrechtverglasung, 3 Jahre Schrägverglasung

Eigenschaften

- Speziell für Industrieglas
- Optimaler Hitze-, Blend und UV-Schutz
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch UV-Schutz
- Weiche, elastische Folie, speziell für Grünglas