

Technisches Datenblatt

Sonnenschutzfolie Perfekt 60 innen



Totale Sonnenenergie

Transmission	28 %
Reflektion	47 %
Absorption	25 %

Sichtbares Licht

UV - Schutz	99 %
Transmission	48 %
Reflektion innen	32 %
Reflektion außen	32 %
Reduzierung der Blendung	58 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	66 %
G - Wert	0,31
Folienstärke	59µ

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	Ja
Einfachverglasung getönt	Ja
Isolierverglasung klar	Ja
Isolierverglasung getönt	Ja

Garantie

10 Jahre

Eigenschaften

- Hitze- und UV-Schutz
- leichte Tönung
- gute Hitzereduzierung trotz hoher Lichttransmission
- Isolierende Eigenschaften, Wärmeverlust wird reduziert durch hohe Infrarotreduktion
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen