

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sonnenschutzfolie Perfekt 60 innen



### REDUZIERTER GESAMTSÖNNENENERGIE 66 %

Strahlungsdurchlässigkeit	28 %
Strahlungsreflexion	47 %
Strahlungsabsorption	25 %
Lichtdurchlässigkeit	41 %
Lichtreflexion innen	32 %
Lichtreflexion außen	32 %
Reduzierung der Blendung	58 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	66 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,31
Folienstärke	58µm

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



### GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Gute Hitzereduzierung trotz hoher Lichttransmission
- ✓ Isolierende Eigenschaften, Wärmeverlust wird reduziert durch hohe Infrarotreduktion
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen