

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 40 Silber hell innen



REDUZIERTER GESAMTSÖNNENENERGIE 58 %

Strahlungsdurchlässigkeit	40 %
Strahlungsreflexion	31 %
Strahlungsabsorption	29 %
Lichtdurchlässigkeit	48 %
Lichtreflexion innen	26 %
Lichtreflexion außen	26 %
Reduzierung der Blendung	47 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	58 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,45
Emissionsgrad	0,74
Folienstärke	58µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Leichte bis mittlere Hitzereduzierung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen