

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie IG 220 Silber außen für Industrieglas



REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 80 %

Strahlungsdurchlässigkeit	16 %
Strahlungsreflexion	49 %
Strahlungsabsorption	35 %
Lichtdurchlässigkeit	20 %
Lichtreflexion	30 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
UV - Schutz	99 %
Folienstärke	50 μ



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Speziell für Industrieglas
- ✓ Optimaler Hitze-, Blend und UV-Schutz
- ✓ Hohe Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch UV-Schutz
- ✓ Weiche, elastische Folie, speziell für Grünglas