

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie IG 221 Silber außen für Industrieglas




REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 80 %

Strahlungsdurchlässigkeit	11 %
Strahlungsreflexion	53 %
Strahlungsabsorption	36 %
Lichtdurchlässigkeit	13 %
Lichtreflexion	46 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
UV - Schutz	99 %
Folienstärke	50 μ

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Speziell für Industrieglas
- ✓ Optimaler Hitze-, Blend und UV-Schutz
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch UV-Schutz
- ✓ Weiche, elastische Folie, speziell für Grünglas