

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie Sichtklar 100 Außen



REDUZIERTE GESAMTSÖNNENENERGIE 60 %

Strahlungsdurchlässigkeit	43 %
Strahlungsreflexion	22 %
Strahlungsabsorption	35 %
Lichtdurchlässigkeit	75 %
Lichtreflexion innen	11 %
Lichtreflexion außen	11 %
Reduzierung der Blendung	30 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	60 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,40
Emissionsgrad	0,70
Folienstärke	73µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze- und UV-Schutz ohne Spiegelung
- ✓ Fast keine Tönung
- ✓ Hohe Hitzereduzierung bei geringem Lichtverlust
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichnete Sicht bei Tag und bei Nacht nach Innen und Außen
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hohe Wärmerückwirkung für ein verbessertes Raumklima
- ✓ Ideal für Schaufenster, Bürogebäude und Wohnbereiche