

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sonnenschutzfolie Vista 99 Silber außen



### REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 99 %

Strahlungsdurchlässigkeit	1 %
Strahlungsreflexion	85 %
Strahlungsabsorption	14 %
Lichtdurchlässigkeit	1 %
Lichtreflexion innen	11 %
Lichtreflexion außen	88 %
Reduzierung der Blendung	100 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	99 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,03
Folienstärke	75µm

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar  
Einfachverglasung getönt  
Isolierverglasung klar  
Isolierverglasung getönt  
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung  
Verbundglas klar  
Dreifachverglasung



### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend- und Hitzeschutz mit starkem Spiegeleffekt
- ✓ Sehr hohe Reduzierung der Blendung
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz auch bei Nacht
- ✓ Langlebige und extrem kratz feste Oberfläche
- ✓ Starke Tönung
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz
- ✓ Leichter Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Leicht zu reinigen